

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Polymeer Voegzand strooit u op een droge bestrating en bezemt deze in de voegen totdat ze goed zijn gevuld. Bij stenen trilt u daarna de bestrating met een trilapparaat af en vult de voegen hierna nogmaals met voegzand. Tegels mag u niet aftrillen. Hier moet u de voeg net zolang invullen met voegzand totdat deze helemaal vol is. Daarna drukt u met een voegspijker het voegzand aan, zodat er geen holtes tussen de tegels ontstaan. U kunt het voegzand bij bestratingen van tegels of stenen ook verdichten met een vibreermachine. De trillingen van de machine zorgen ervoor dat het zand goed inklinkt.

Als de voegen vol zijn, verwijdert u overtollig voegzand met een fijne borstel. De tegels en/of stenen moeten helemaal schoon zijn! Hierna bevochtigt u de voegen, zodat het aanwezige bindmiddel kan uitharden. Het is raadzaam om dit met een vernevelaar of fijne broeskop te doen zodat er geen voegzand uit de voeg kan worden weggespoeld. U bevochtigt de voegen net zo lang, totdat de voeg aan de bovenzijde is verhard. Zorg er echter voor dat de voegen niet onder water komen te staan, anders vloeit het voegzand op uw bestrating. Te veel water neemt de bindstof namelijk weg en verhindert uitharden. Controleer regelmatig de verzadiging door met een stokje in de voeg te prikken. Stop met bevochtigen wanneer u het stokje niet diep meer in de voeg kunt steken, de voeg is dan al voldoende verhard.

Om een sterke en goed gebonden voeg te krijgen moet het 24 tot 48 uur volledig uitdrogen voor het aan water kan worden blootgesteld. Als u het product bij koud of vochtig weer gebruikt, dek de bestrating dan af met een dekzeil. Polymeer Voegzand bereikt na 7 dagen 75% van haar sterkte en is na 30 dagen 100% uitgehard. Eenmaal uitgehard neemt het Polymeer Voegzand weer water (regen) op. Dan wordt de voeg weer enigszins zacht en flexibel, zodat hij gehecht blijft aan de randen van de bestrating en krimpscheuren uitblijven.

Gardenlux Polymeer Voegzand past u toe bij voegen van 1 tot 10 mm breed. Minimale diepte van de voeg moet 30 mm zijn.

Het voegzand is leverbaar in twee kwaliteiten: de HP voor bestrating die verwerkt is op een drainerende ondergrond (zandbed) en de ND voor een niet-drainerende ondergrond (een gestabiliseerd zandbed of cement ondergrond).

De gebruiksaanwijzing vindt u ook op de verpakking.